


weberter brick 332



- Een uitgebreid kleurengamma : 26 standaardkleuren en kleur-op-kleur
- Waterwerend : beperkt vervuiling en de vorming van uitbloeiingen
- Voegmortel aangepast aan de gebruiken van de voeger



Gekleurde voegmortel voor metselwerk (M15)

GEbruik

- als decoratieve en waterwerende voegen voor metselwerk
- in nieuwbouw of bij renovatie, op binnen- en buitenmuren
- voor alle voegtypes : platvol gladgestreken voeg, platvol geborstelde voeg, verdiepte voeg, ...
- uitlevering : 540 l/ton
- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- KOMO®-gecertificeerd : certificaatnr. 701-16-M, DoP-BESGWC-021-0713

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

binnen- en buitenmuren

- gevelstenen
- bakstenen, steenstrips in terracotta
- betonblokken en -klinkers
- kalkzandsteen- en blokken
natuursteenstrips of kunststeenstrips op basis van hydraulische bindmiddelen

GEbruikSLIMIETEN

gebruik weberter brick 332 niet :

- als bepleistering, op vloeren of voor het optrekken van dragende muren voor het voegen van materialen op basis van synthetische harsen of glas

GEbruikSVoORZORGEN

- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : 2 uren
- open tijd voor het gladstrijken van de voegen : 30 minuten
- uithardingstijd : minimum 24 uren
deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen
- voegbreedte : doorlopend van 5 tot 20 mm, plaatselijk tot 25 mm

PRESTATIES

- zie CE-markering
- **Eigenschappen mortelspecie (gemiddelde waarden)**
- waterbehoefte : 8%
- volumieke massa : 2020 kg/m³
- uitlevering : 540 l/ton;

• **Eigenschappen verharde mortel (gemiddelde waarden)**

- volumieke massa : 2.000 kg/m³
- druksterkte : >20 N/mm²

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- het metselwerk dient stabiel, cohesief, stevig en zuiver te zijn
- wacht minimum 3 weken na het optrekken van de muur vooraleer met weberter brick 332 te voegen
- let erop dat de voegdiepte 1 tot 1,5 maal de voegbreedte bedraagt (min. 1 cm), zowel bij nieuw voegwerk als bij renovatie. Krab indien nodig de voegen uit
- krab brokkelige of verpoederde mortelresten uit de voegen weg en borstel uit
- bevochtig bij warm weer en droge wind de ondergrond vóór het aanbrengen van de voegmortel om het risico op verbranden te vermijden

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : +5°C tot +30°C (lucht en ondergrond)
- breng niet aan op uitdruipende, bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren
- breng niet aan in volle zon, bij slagregen (zonder bescherming) en droge wind

AANBRENGEN

Mengen

- maak weberter brick 332 met een dwangmenger (30 tpm) met ongeveer 2 l zuiver water per zak van 25 kg aan
- meng minimaal 2 minuten tot het bekomen van een vaste, homogene, aardvochtige en klontvrije mortel
- maak weberter brick 332 met een klein truweel met ongeveer 0,16 l zuiver water per zak van 2 kg aan

• **Uitvoeren**

- breng de voegmortel weberter brick goed en vol in de voegen aan en druk stevig met het voegijzer aan zodat een compacte voeg ontstaat
- strijk de voegen naarmate het werk vordert met het voegijzer glad
- om een geborstelde afwerking te verkrijgen, borstel de verse voegen
- in geval van overloop, wassen met zuiver water voordat de mortel verhardt, om vlekken te voorkomen
- verwijder overtollige voegmortel op de gevel met een zachte handborstel

• **Nabehandelen**

bevochtig het gevoegde oppervlak bij warm weer en droge wind na uitharding (ten laatste daags nadien). Dit om het risico op verbranden te vermijden

AANBEVELINGEN

- raadpleeg Technische Voorlichting (TV) 208 van het WTCB
- bescherm vlekgevoelige materialen
- breng één of meerdere stalen op de gevel aan vooraleer uw definitieve kleurkeuze te maken en verwijder deze voor aanvang van de definitieve werken
- de vorm en het profiel van de voeg mag de afvoer van het regenwater niet verhinderen
- voeg steeds per volledig vlak en respecteer de waterdosering om kleurverschillen te vermijden
- het reinigen van de gevoegde gevel met een hogedrukreiniger is niet aanbevolen
- dek de gevel bij regenweer af met een zeil of folie om uitbloeiingen te voorkomen
- houd het zeil of de plasticfolie ten allen tijde vrij van het metselwerk, dit om mogelijke vlekvorming te voorkomen
- vat de voegwerken niet aan bij koud weer (< 5°C overdag en/of 's nachts)
- reinig het gebruikte gereedschap met water

VERPAKKINGEN

- zak van 25 kg

KLEUR

- 26 standaardkleuren

VERBRUIK

- 6 tot 10 kg/m² naargelang de afmetingen van de voeg en de werkmethode

GEREEDSCHAP

- kuip, elektrische dwangmenger, truweel, voegpallet, voegijzer, borstel, maatbeker

BEWARING

- in PE verpakking, 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking

- in papieren verpakking, 12 maanden, vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking te beschermen tegen vocht