

weberklin protect



- Beperkt de aantasting van ondergronden ten gevolge van vorst en zure regen
- Beschermt de gevel tegen vervuiling
- Bewaart het originele aspect van de materialen



Hydrofuge voor gevels

GEBRUIK

- vochtwerend maken van poreuze materialen op gevels

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- mortels op basis van cement en beton
- gevelstenen, gevoegd met een traditionele of industriële voegmortel (type weberter brick)
- dakpannen in gebakken aarde of in beton
- minerale pleisters op basis van kalk of cement

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberklin protect niet :
 - op gevels opgetrokken uit kalk- en kwartssteen die met gips of met een gipsmortel opgevoegd werden
 - op gipsbepleistering
- voor de behandeling van oppervlakken onder water, of gescheurde oppervlakken
- op een vochtige of natte ondergrond

GEBRUIKSVORZORGEN

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- droogtijd : 24 uren
 - optimale uitwerkingstijd : 14 dagen
- deze waarden gelden bij +20°C. Verleng ze bij lagere temperaturen en verkort ze bij hogere

PRESTATIES

- dichtheid : 0,8
- vlampunt : + 60°C

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

de ondergronden dienen volkomen zuiver, stofvrij, droog en vrij van sporen van reinigingsproducten te zijn

herstel eventueel voegen en beschadigde ondergronden en dicht scheuren

bij reiniging met detergents o.b.v. anionide (ontvetter), is het noodzakelijk om 2 tot 3 weken te wachten na de laatste spoeling, alvorens weberklin protect aan te brengen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van + 5°C tot + 30°C (lucht en ondergrond)
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorstrisico binnen de 24 uren
- breng niet aan op warme ondergronden, in volle zon of bij felle wind

- vermijd de toepassing bij regenachtig weer (de verzadiging van water in de ondergrond verhindert de indringing van weberklin protect)

AANBRENGEN

weberklin protect is klaar voor gebruik

breng tot verzadiging in twee lagen aan, met een schapenvachtrol of een borstel van onder naar boven en met minimum 10 minuten tussen de lagen
een gespoten toepassing, met een verstuiver onder lage druk en voorzien van dichtingsringen bestand tegen white spirit, is eveneens mogelijk en gebeurt onder de vorm van een straal (vermijd nevel)
herhaal op sterk poreuze ondergronden van het type terracotta het aanbrengen, alvorens de vorige laag opgedroogd is

AANBEVELINGEN

- bescherm de niet te behandelen oppervlakten (vensterramen, raamkozijnen, blauwe steen, ...)
- bescherm gewassen tegen toevallige besproeiing
- reinig gereedschap met white spirit

VERPAKKINGEN

- metalen bus van 5 l
- metalen bus van 10 l

KLEUR

- kleurloos

VERBRUIK

- van 0,5 tot 1 l/m² (afhankelijk van de absorptie van de ondergrond), voor een toepassing in 2 lagen

GEREEDSCHAP

borstel, schapenvachtrol, verstuiver onder lage druk

BEWARING

- 12 maanden vanaf de fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte